PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-094390

(43)Date of publication of application: 06.04.2001

(51)Int.CI.

H03H 9/25 H03H 3/08

(21)Application number: 11-266363

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

20.09.1999


(72)Inventor: KOBAYASHI REIKO

FURUKAWA OSAMU

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an SAW (surface acoustic wave) device, which is small, high in productivity and reliable, and its manufacturing method.

SOLUTION: An SAW element 22 has a comb—shaped electrode 24 and a terminal electrode 25 on one surface of a piezoelectric body 23. A base substrate 26 nearly in the same shape as the element 22 has an element connecting terminal 27 and an external connecting terminal 28. The SAW element 22 is opposed and arrange on the substrate 26 by face down bonding, and the terminal 27 and the electrode 25 are opposed to each other, adhered with metallic bumps 31 and the connecting bodies 33 of conductive adhesives 32 and connected



electrically. Sealing members 34 made of the conductive adhesive are formed at the outer peripheries of the substrate 26 and the element 22 to adhere the substrate 26 and the element 22 to seal the surrounding of the electrode 24.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公閱番号 特開2001-94390

(P2001-94390A)

(43)公開日 平成13年4月6日(2001.4.6)

(51) Int.Cl.7

觀別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H03H 9/25

3/08

H03H 9/25 3/08

A 5J097

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平11-266363

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出願日

平成11年9月20日(1999.9.20)

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 小林 玲子

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会

社東芝横浜事業所内

(72)発明者 古川 修

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会

社東芝横浜事業所内

(74)代理人 100062764

弁理士 樺澤 襄 (外2名)

Fターム(参考) 5J097 AA29 HA04 HA07 HA08 JJ09


KK10

(54) 【発明の名称】 弾性表面波デパイスおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 小型で生産性が高く、信頼性も高い弾性表面 波デバイスおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】 弾性表面波素子22は圧電体23の一面に櫛 歯状電極24および端子電極25を有する。弾性表面波素子 22とほぼ同一形状のベース基板26は素子接続端子27、外 部接続端子28を有する。ベース基板26上にフェイスダウ ンボンディングにより弾性表面波素子22を対向して配設 し、素子接続端子27と端子電極25が対向し、金属バンプ 31および導電性接着剤32の接続体33で接着するとともに 電気的に接続する。ベース基板26および弾性表面波素子 22の外周に導電性接着剤の封止部材34を形成し、ベース 基板26および弾性表面波素子22を接着し、櫛歯状電極24 の周囲を封止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 圧電体、この圧電体上に設けられた櫛歯 状電極および外部接続用の端子電極を有する弾性表面波 素子と、

外部接続端子およびこの外部接続端子に電気的に接続さ れた素子接続端子が形成されたベース基板と、

前記弾性表面波素子の端子電極と前記ベース基板の素子 接続端子とを電気的に接続する接続体と、

前記圧電体と前記ベース基板とを封止する封止部材とを 具備したことを特徴とする弾性表面波デバイス。

【請求項2】 接続体と前記封止部材とは、同一の導電 性接着剤を含むことを特徴とする請求項1記載の弾性表 面波デバイス。

【請求項3】 接続体は、金属バンプと導電性接着剤で あることを特徴とする請求項1または2記載の弾性表面 波デバイス。

【請求項4】 ベース基板は、圧電体と概略同形状であ ることを特徴とする請求項1ないし3いずれか記載の弾 性表面波デバイス。

【請求項5】 圧電体に金属薄膜の櫛歯状電極および端 20 子電極を形成して弾性表面波素子を形成する形成工程 と.

弾性表面波素子の端子電極上に金属バンブを形成する工 程と、

外部接続端子およびこの外部接続端子に電気的に接続さ れた素子接続端子が形成されたベース基板の素子接続端 子上および外周部に導電性接着剤を塗布する塗布工程

導電性接着剤が塗布されたベース基板上に前記弾性表面 波素子の端子電極とベース基板の素子接続端子とを前記 30 導電性接着剤および金属バンプを接続体として接続させ るように載置する載置工程と、

前記接続体を硬化固定させる固定工程とを具備したこと を特徴とする弾性表面波デバイスの製造方法。

【請求項6】 塗布工程は、スクリーン印刷であること を特徴とする請求項5記載の弾性表面波デバイスの製造 方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、小型化を図った弾 40 性表面波デバイスおよびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、弾性表面波デバイスは、圧電体 上に設けられた薄膜金属の櫛歯状電極(Inter Digital Transducer) により、電気信号と弾性表面波(SAW) とを変換し、信号を送受信するもので、弾性表面波フィ ルタ、弾性表面波共振子あるいは遅延回路などに用いら れている。

【0003】そして、このような弾性表面波デバイス は、薄型化、小型化が可能であるため、近年、特に携帯 50 【0015】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの

電話などの移動体通信の分野で広く用いられている。ま た、携帯電話の小型化に伴い、弾性表面波デバイスもさ らに小型化が要求されている。

【0004】ここで、従来の弾性表面波デバイスとして は、たとえば特開平8-191181号公報に記載の構 成が知られている。この特開平8-191181号公報 に記載の弾性表面波デバイスを図10ないし図15を参 照して、製造工程に従って説明する。

【0005】まず、図10に示すように、圧電基板1上 に櫛歯状電極2 および端子電極3をアルミニウム(A 1)などの金属薄膜で形成し、複数の弾性表面波素子 4, 4を形成する。

【0006】次に、図11に示すように、端子電極3上 に金属バンプ5をボンディングにて形成する。

【0007】そして、図12に示すように、圧電基板1 をダイシングなどで個々の弾性表面波素子4毎に個片に 切り離す。

【0008】さらに、図13に示すように、予め図示し ない外部接続端子および素子接続端子が形成され上方が 開口され複数接続された箱型セラミックのパッケージ11 内に弾性表面波素子4を超音波などにてフェイスダウン ボンディング (FDB) する。

【0009】との状態で、図14に示すように、キャッ プ12でパッケージ11の開口を閉塞し、このキャップ12を 接着剤13にてマウントすることにより、弾性表面波素子 4をパッケージ11内に密閉する。

【0010】そして、図15に示すように、それぞれの バッケージ11を切り離して、弾性表面波デバイス15を形 成している。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図10 ないし図15に示す従来例の構成では、弾性表面波素子 4をバッケージ11の中に実装するため、マウント精度 や、マウント時の保持あるいはキャップ12のマウントの スペース確保の問題から、バッケージ11のサイズは弾性 表面波素子4のサイズに比べて約4倍と大きくせざるを 得ない。

【0012】また、弾性表面波素子4を封止するため に、キャップ12をパッケージ11上にマウントしているた め、マウント工程も増え、キャップ12の材料費も発生 し、コストが高くなる。

【0013】さらに、パッケージ11内に弾性表面波素子 4を超音波などにてフェイスダウンボンディングしてい るため、パッケージ11または圧電基板1の材質が超音波 を吸収しない硬質な材料に限定されている。

【0014】またさらに、弾性表面波素子4とパッケー ジ11とは金属バンプ5のみで接合されており、接合面積 が非常に小さいため、接合強度が弱いなどの問題を有し ている。

で、小型で生産性が高く、信頼性も高い弾性表面波デバ イスおよびその製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】本発明は、圧電体、との 圧電体上に設けられた櫛歯状電極および外部接続用の端 子電極を有する弾性表面波素子と、外部接続端子および との外部接続端子に電気的に接続された素子接続端子が 形成されたベース基板と、前記弾性表面波素子の端子電 極と前記ベース基板の素子接続端子とを電気的に接続す る接続体と、前記圧電体と前記ベース基板とを封止する 10 封止部材とを具備したものである。

【0017】そして、弾性表面波素子の端子電極とベー ス基板の素子接続端子とを接続体で電気的に接続し、圧 電体とベース基板とを封止部材で封止するため、別個の キャップなどが不要なため、薄型を図ることが可能であ るとともに、弾性表面波素子と同じ面積にすることが可 能になるので、小型化が可能である。

【0018】また、接続体と前記封止部材とは、同一の 導電性接着剤を含むもので、同一の工程で形成可能にな

【0019】さらに、接続体は、金属バンプと導電性接 着剤であるので、超音波接合なども不要になり圧電体と ベース基板との材質の制約が小さくなりつつ、接合強度 が向上し、簡単に確実に電気的接続が可能になる。

【0020】またさらに、ベース基板は、圧電体と概略 同形状であるので、大きさをほぼ圧電体と同一にでき、 小型化できる。

【0021】また、本発明は、圧電体に金属薄膜の櫛歯 状電極および端子電極を形成して弾性表面波素子を形成 する形成工程と、弾性表面波素子の端子電極上に金属バ 30 ンプを形成する工程と、外部接続端子およびこの外部接 続端子に電気的に接続された素子接続端子が形成された ベース基板の素子接続端子上および外周部に導電性接着 剤を塗布する塗布工程と、導電性接着剤が塗布されたべ ース基板上に前記弾性表面波素子の端子電極とベース基 板の素子接続端子とを前記導電性接着剤と金属バンプを 接続体として接続させるように載置する載置工程と、前 記接続体を硬化固定させる固定工程とを具備したもので ある。

【0022】そして、ベース基板の接続端子および弾性 40 表面波素子の端子電極を塗布された導電性接着剤と金属 バンプで接続することにより、超音波接合が不要になり 圧電体とベース基板との材質の制約が小さくなるととも に接合強度が向上し、ベース基板の外周部に塗布された 導電性接着剤で簡単に弾性表面波素子およびベース基板 を接着でき、この導電性接着剤を封止部材にできるた め、簡単な工程で小型化が図れる。

【0023】さらに、塗布工程は、スクリーン印刷であ るもので、ベース基板の素子接続端子上および外周部に 導電性接着剤を一括して塗布でき、接続体および封止部 50 に導電性接着剤32を、外周に導電性接着剤32と同一物質

材が簡単に形成可能である。

[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明の弾性表面波デバイ スの一実施の形態を図面を参照して説明する。

【0025】図1に示すように、弾性表面波デバイス21 は、弾性表面波素子22を有し、この弾性表面波素子22は 圧電体23の一面にアルミニウム(A1)の金属薄膜で形 成されたインターデジタルトランスデューサ(Inter Di gital Transducer) となる櫛歯状電極24および端子電極 25が形成されている。

【0026】また、26はベース基板で、このベース基板 26は弾性表面波素子22とほぼ同一形状で同一面積の平板 状で、一面には素子接続端子27が形成され、他面には外 部接続端子28が形成され、素子接続端子27および外部接 続端子28の間のベース基板26にはコンタクトホール29が 形成され、このコンタクトホール29内に設けられた接続 部30により接続端子27および外部接続端子28を電気的に 接続している。

【0027】そして、ベース基板26上にフェイスダウン 20 ボンディング (FDB) により弾性表面波素子22が対向 して配設され、ベース基板26の素子接続端子27と弾性表 面波素子22の端子電極25が対向し、これら素子接続端子 27および端子電極25は凸状導電物である金属バンプ31お よび導電性接着剤32の接続体33とで接着するとともに電 気的に接続されている。

【0028】また、ベース基板26および弾性表面波素子 22の外周には導電性接着剤で形成された封止部材34が形 成され、ベース基板26および弾性表面波素子22を接着す るとともに、櫛歯状電極24の周囲を封止し、さらに、こ の導電性接着剤の封止部材34はアースとしても機能す る。

【0029】次に、上記実施の形態の弾性表面波デバイ ス21の製造方法について、図2ないし図7を参照して説 明する。

【0030】まず、図2に示すように、圧電基板41上に 櫛歯状電極24および端子電極25をアルミニウムなどの金 属薄膜で形成し、複数の弾性表面波素子22, 22を形成す

【0031】次に、図3に示すように、それぞれの弾性 表面波素子22の端子電極25上に金属バンプ31をボンディ ングあるいはスクリーン印刷などで形成する。

【0032】また、図4に示すように、ベース基板26が 多数形成されるベース板42上に、コンタクトホール29を 形成し、このコンタクトホール29の一面に素子接続端子 27を、他面に外部接続端子28を、コンタクトホール29内 には素子接続端子27および外部接続端子28を電気的に接 続する接続部30を形成する。

【0033】さらに、図5に示すように、塗布工程でべ ース板42のそれぞれのベース基板26の素子接続端子27上 5

の導電性接着剤の封止部材34を同時にスクリーン印刷により塗布する。

【0034】また、図6に示すように、載置工程でベース板42のそれぞれのベース基板26上にフェイスダウンボンディング(FDB)により圧電基板41の弾性表面波素子22を対向させ、ベース基板26の素子接続端子27と弾性表面波素子22の端子電極25とを対向させ、図7の状態で、固定工程で熱硬化などにより導電性接着剤32を硬化させて金属バンプ31とともに接続体33を形成させ、素子接続端子27および端子電極25を電気的に接続し、封止部 10材34を硬化させて封止部材34内部に位置する櫛歯状電極24を封止する。

【0035】そして、ベース基板26および弾性表面波素子22の形状は同じなので、図1に示すように、それぞれのベース基板26および弾性表面波素子22に対応させてベース基板26および弾性表面波素子22を同じに切り離して、弾性表面波デバイス21を形成する。

【0036】また、他の実施の形態の方法として、図2ないし図8に示す方法において、図3に示すように、金属バンプ31を形成した後に、図8に示すように、それぞ20れ対応する弾性表面波素子22年に対応して切り離し、フェイスボンディングの際に、図9に示すように、それぞれ対応する弾性表面波素子22年にベース板42に接着するように形成しても同様の効果を得ることができる。

【0037】なお、封止部材34は導電性接着剤32と同一材料にして同時形成させて工程数を少なくして作業性を向上させる関係で、端子電極25および素子接続端子27を接続する導電性接着剤32と同一部材を用いたが、必ずしも導電性接着剤32を用いず、他の部材たとえば絶縁性接着剤を用いても良く、この場合には導電性接着剤32とは 30別個に、2回に分けて塗布すれば良い。

[0038]

【発明の効果】本発明は、弾性表面波素子の端子電極とベース基板の素子接続端子とを接続体で電気的に接続し、圧電体とベース基板とを封止部材で封止するため、別個のキャップなどが不要なため、薄型を図ることが可能であるとともに、弾性表面波素子と同じ面積にすることが可能になるので、小型化できる。

【図面の簡単な説明】

3 0

【図2】

27 7 8 8 25 7 3 8 41 (X)

【図8】

【図12】

*【図1】本発明の弾性表面波デバイスの一実施の形態を 示す断面図である。

【図2】同上弾性表面波デバイスの一製造工程を示す断面図である。

【図3】同上図2の次の製造工程を示す断面図である。

【図4】同上図3の次の製造工程を示す断面図である。

【図5】同上図4の次の製造工程を示す断面図である。

【図6】同上図5の次の製造工程を示す断面図である。

【図7】同上図6の次の製造工程を示す断面図である。

【図8】同上他の実施の形態の弾性表面波デバイスの図3の次の製造工程を示す断面図である。

【図9】同上他の実施の形態の弾性表面波デバイスの図5の次の製造工程を示す断面図である。

【図10】従来例の弾性表面波デバイスの一製造工程を 示す断面図である。

【図11】同上図10の次の製造工程を示す断面図であ る。

【図12】同上図11の次の製造工程を示す断面図である。

0 【図13】同上図12の次の製造工程を示す断面図であ ス

【図14】同上図13の次の製造工程を示す断面図であ ス

【図15】同上図14の次の製造工程を示す断面図である。

- 【符号の説明】

21 弾性表面波デバイス

22 弾性表面波素子

23 圧電体

24 櫛歯状電極

25 端子電極

26 ベース基板

27 素子接続端子

28 外部接続端子

31 金属バンプ

32 導電性接着剤

33 接続体

34 封止部材

【図3】

23 2 2 31 2 2 31 24 2 31 2 2 31 27 31 2 2 31 28 28 28

